



231011111470

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0405

检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026-WT0638

共 6 页 第 1 页

产品名称 Product Name		学生服	规格型号 Type	—
商 标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	合格品
样品描述 Sample Description		—	货 号/款 号 Article No./Style No.	—/—
检验检测类别 Test Type		委托检验	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
样品数量 Sum Of Sample		1 套	样品状态 Sample State	符合检验检测要求
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	泰州吉雅服装有限公司	联系电话 Telephone	13775744000
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生 产 单 位 Manufacturer	名称 Name	泰州吉雅服装有限公司	联系电话 Telephone	13775744000
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
受 检 单 位 Inspected unit	名称 Name	—	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
送样日期 Sampling Date		2026-07-13	检验检测日期 Test Date	2026-07-13 ~ 2026-07-16
检验检测依据 Test Basis		GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》及合同要求		
检验检测结论 Conclusion		样品经检验，所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准规定的要求、GB 31701-2015 标准规定的 B 类要求和合同要求。		
备 注 Note		康华小学。客户确认：上衣灰色面料与裤子灰色面料，材质一致。单位面积质量 310g/ m²(负偏离不允许超出 5%)。		

编 制:

Compiled By:

刘子慧

校 核:

Checked By:

刘丽娜

审 批:

Approved By:

战伟伟

质检机构(检验检测专用章)

QC authority(Special seal for inspection and testing)

签发日期(Date) 2026年07月16日

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分 解致 癌芳 香胺 染料 （上 衣）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2-萘胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		对氯苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯 甲烷		≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	合格
		邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	合格



检验检测结果汇总表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可分 解致 癌芳 胺染 料（ 裤 子）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2-萘胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		对氯苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯 甲烷		≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	合格
		邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge		
3	单位面积质量		g/m ²	310-5%	312	合格		
				310-5%	324	合格		
4	残留金属针		上衣	-	不允许残留金属针	无遗留物	合格	
5	接缝 强力	上衣	后袖窿缝	N	≥140	320	合格	
6	起球		上衣	级	≥3-4	4	合格	
7	甲醛含量		上衣	mg/kg	≤75	未检出	合格	
8	pH 值		上衣	—	4.0~8.5	6.0	合格	
9	纤维含量(%)		上衣绿色面料	—	棉：80±5 聚酯纤维：20±5	棉：79.7 聚酯纤维：20.3	合格	
10	色牢 度	上衣绿 色面料	耐干摩擦		级	≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥3	4	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗 渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗 渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐皂洗	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
耐光		≥4	4	合格				
11	绳带要求		裤子	—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	有固着点，从固着点伸出的长度为 138mm	合格	
12	残留金属针		裤子	—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无遗留物	合格	
13	甲醛含量		裤子	mg/kg	≤75	未检出	合格	



检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
-----------	----------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

