



231011111470



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0405



检验检测报告

报告编号: 2026-WT0680

共 8 页 第 1 页

产品名称 Product Name		学生服（冬装上衣）	规格型号 Type	150/64A
商 标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	合格品
样品描述 Sample Description		—	货 号/款 号 Article No./Style No.	—/—
检验检测类别 Test Type		委托检验	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
样品数量 Sum Of Sample		1 件	样品状态 Sample State	符合检验检测要求
委 托 位 Consigner	名称 Name	泰州吉雅服装有限公司	联系电话 Telephone	13775744000
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生 产 位 Manufacturer	名称 Name	泰州吉雅服装有限公司	联系电话 Telephone	13775744000
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
受 检 位 Inspected unit	名称 Name	—	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
送样日期 Sampling Date		2026-08-03	检验检测日期 Test Date	2026-08-03 ~ 2026-08-10
检验检测依据 Test Basis		GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 14272-2021 《羽绒服装》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB/T14272-2021《羽绒服装》及合同要求		
检验检测结论 Conclusion		样品经检验，所检项目符合 GB/T 14272-2021 标准规定的合格品要求、GB/T 31888-2015 标准规定的要求、GB 31701-2015 标准规定的 B 类要求和合同要求。		
备 注 Note		姜堰区康华小学。客户确认：样品为合格品，执行标准为 GB/T31888-2015、GB/T 14272-2021，安全类别为 GB 31701-2015 B 类。外壳面料单位面积质量判定依据为：160g/m² ± 5%。内胆面料/里料单位面积质量判定依据为：53g/m² ± 5%。内胆胆料单位面积质量判定依据为：53g/m² ± 5%。内胆填充物为白鸭绒，绒子含量≥80%，绒重≥88g，蓬松度不作判定。蓬松度项目(内胆填充物)为实测值，仅供参考		

编 制:

Compiled By:

张晨亮

校 核:

Checked By:

刘丽娜

审 批:

Approved By:

姚伟伟

质检机构(检验检测专用章)

QC authority(Special seal for inspection and testing)

签发日期(Date) 2026年08月10日

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分 解致 癌芳 香胺 染料 （内 胆面 料/里 料）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2-萘胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		对氯苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯 甲烷		≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	合格
		邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可分 解致 癌芳 香胺 染料 （外 壳面 料）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2-萘胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		对氯苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯 甲烷		≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	合格
		邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
3	可分 解致 癌芳 香胺 染料 （外 壳里 料）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2-萘胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		对氯苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯 甲烷		≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	合格
		邻甲苯胺		≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表									
Collection of Test Results									
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge		
4	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无遗留物	合格		
5	充绒量	内胆填充物		g	≥88	90	合格		
6	蓬松度	内胆填充物		cm		14.7	—		
7	绒子含量(%)	内胆填充物		—	≥80	81.0	合格		
8	甲醛含量	内胆面料/里料		mg/kg	≤75	未检出	合格		
9	pH 值	内胆面料/里料		—	4.0~8.5	6.4	合格		
10	纤维含量(%)	内胆面料/里料		—	锦纶：100	锦纶：100	合格		
11	色牢度	内胆面料/里料		耐干摩擦		级	≥3-4	4-5	合格
				耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
				耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
					沾色		≥3-4	4	合格
				耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
					沾色		≥3-4	4	合格
				耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
					沾色		≥3-4	3-4	合格
				耐皂洗	变色		≥3-4	4-5	合格
					沾色		≥3-4	4-5	合格
12	纤维含量(%)	内胆胆料		—	聚酯纤维：100	聚酯纤维：100	合格		
13	单位面积质量		外壳面料		g/m²	160±5%	158	合格	
			内胆面料/里料			53±5%	51	合格	
			内胆胆料			53±5%	53	合格	
14	甲醛含量	外壳面料		mg/kg	≤75	未检出	合格		
15	pH 值	外壳面料		—	4.0~8.5	6.7	合格		

检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
16	接缝 强力	外壳面 料	后袖窿缝	N	≥140	280	合格	
17	色牢 度	外壳面 料	耐湿摩擦	级	≥3	4	合格	
18	起球		外壳面料	级	≥3-4	4-5	合格	
19	纤维含量(%)		外壳面料	—	聚酯纤维：100（涂层除 外）	聚酯纤维：100 （非纤维物质除 外）	合格	
20	色牢 度	外壳面 料	耐干摩擦		级	≥3-4	4	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗 渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗 渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐皂洗	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐光			≥4	4	合格
21	甲醛含量		外壳里料	mg/kg	≤75	未检出	合格	
22	pH 值		外壳里料	—	4.0~8.5	6.5	合格	

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
23	纤维含量(%)		外壳里料	—	聚酯纤维：100	聚酯纤维：100	合格	
24	色牢度	外壳里料	耐干摩擦		级	≥3-4	4	合格
			耐湿摩擦			≥3	4	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐皂洗	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
25	接缝强力	外壳里料	后袖窿缝	N	≥80	160	合格	
备注	“未检出”指检测结果小于检出限。可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg； 甲醛含量(分光光度法)检出限为 20mg/kg。							

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)



检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
-----------	----------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

